## Photomask and method of fabricating the same

Patent Number:

US2001006753

Publication date:

2001-07-05

Inventor(s):

**INOUE TAKASHI (JP)** 

Applicant(s):

Requested Patent:

JP2001183809

Application Number: US20000745967 20001222 Priority Number(s):

JP19990368227 19991224

IPC Classification:

G03F9/00; G03C5/00

EC Classification:

G03F1/14G

Equivalents:

TW455740, US6562524

#### **Abstract**

A photomask includes (a) a photomask substrate (31), and (b) a light-impermeable film (32) formed on the photomask substrate (31), the light-impermeable film (32) being patterned into a pattern comprised of a first pattern (11) corresponding to a circuit pattern of a semiconductor integrated circuit, and a second pattern (14) formed around the first pattern (11) for adjusting a numerical aperture of the first pattern (11). For instance, the second pattern (14) is formed around the first pattern (11) in an area to which a light is not radiated, and has a numerical aperture almost equal to a numerical aperture of the first pattern (11)

Data supplied from the esp@cenet database - I2

#### (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-183809 (P2001-183809A)

(43)公開日 平成13年7月6日(2001.7.6)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

G03F 1/08

H01L 21/027

G 0 3 F 1/08

D 2H095

H01L 21/30

502P

審査請求 有 請求項の数12 OL (全 12 頁)

(21)出願番号

特願平11-368227

(22)出願日

平成11年12月24日(1999.12.24)

(71)出顧人 000004237

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号

(72)発明者 井上 崇

東京都港区芝5丁目7番1号 日本電気株

式会社内

(74)代理人 100095740

弁理士 開口 宗昭


Fターム(参考) 2H095 BB02 BB06 BB16


## (54) 【発明の名称】 フォトマスク及びフォトマスク製造方法

### (57)【要約】

【課題】チップバターン11の周辺領域とチップバターン11の中央部との開口率の不均衡を改善し、開口率の違いによるエッチング時のバターン精度低下がチップバターン11に現れることのないフォトマスク及びフォトマスク製造方法を提供する

【解決手段】チップバターン11の周囲に、遮光膜の所定部位が開口されてなる周辺開口率調整バターン14を周設した。周辺開口率調整パターン14の開口率を、チップパターン11全体の開口率の平均値とほぼ同一にし、その幅を10mm以上とった。これらのこと等により、いわゆる局所的なローディング効果を原因とした開口率の違いによるエッチング時のパターン精度低下がチップパターンに現れることなく、回路設計に応じたマスクパターンひいてはレジストバターンが精度良く得られる。





#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 フォトマスク基板と、前記フォトマスク 基板上に成膜された遮光膜とを備え、前記遮光膜の所定 部位が開口されて半導体集積回路の回路パターンに対応 するチップパターンが形成されてなるフォトマスクにお いて、前記チップパターンの周囲に、前記遮光膜の所定 部位が開口されてなる周辺開口率調整パターンが周設さ れてなることを特徴とするフォトマスク。

1

【請求項2】 前記周辺開口率調整パターンは前記チッ プバターンの周囲の非照射領域に周設されてなることを 10 記平均値に最も近いデータ率の設計データを選択する第 特徴とする請求項1に記載のフォトマスク。

【請求項3】 前記周辺開口率調整パターンは前記チッ プパターンの開口率とほぼ同一の開口率を有することを 特徴とする請求項1に記載のフォトマスク。

【請求項4】 前記周辺開口率調整パターンの開口率 は、前記チップパターン全体の開口率の平均値とほぼ同 ―にされてなることを特徴とする請求項1 に記載のフォ トマスク。

【請求項5】 前記周辺開口率調整パターンの幅を10 mm以上とすることを特徴とする請求項1 に記載のフォ 20 トマスク。

【請求項6】 前記周辺開口率調整パターン上における 前記遮光膜はほぼ均一に分散されてなることを特徴とす る請求項1に記載のフォトマスク。

【請求項7】 前記周辺開口率調整パターンを構成する 遮光膜は縦横それぞれに等間隔に配設されてなることを 特徴とする請求項1に記載のフォトマスク。

【請求項8】 前記周辺開口率調整パターンが開口率1 00%のパターンとされてなることを特徴とする請求項 1 に記載のフォトマスク。

【請求項9】 前記チップパターンの開口率が70%以 上であることを特徴とする請求項1に記載のフォトマス

【請求項10】 フォトマスク基板上に遮光膜を成膜す る成膜工程と、前記遮光膜状上にレジストを塗布するレ ジスト塗布工程と、前記レジスト上に半導体集積回路の 回路パターンに対応するチップパターンを露光するとと もに、前記チップバターンの周囲に周辺開口率調整バタ ーンを露光する露光工程と、露光された前記レジストを 現像し、レジストパターンを形成する現像工程と、前記 40 レジストパターンをマスクとして前記遮光膜をドライエ ッチングするエッチング工程とを備えるフォトマスク製 造方法。

【請求項11】 前記周辺開口率調整パターンの設計デ ータとして、データ率の異なる2種以上の設計データを 作成する第一の設計プロセスと、前記チップパターン全 体のデータ率の平均値を算出する第二の設計プロセス と、前記平均値に最も近いデータ率の設計データを選択 する第三の設計プロセスとを備え、選択された設計デー タに基づき前記周辺開口率調整バターンを露光すること 50 まず、露光装置(図示せず)に備えられたX-Yテーブ

を特徴とする請求項10に記載のフォトマスク製造方 法。

【請求項12】 前記周辺開口率調整パターンの敷設領 域を格子状に区分けし、区分けされた升目のうち前記格 子の縦横それぞれに等間隔に配される特定の升目をバタ ーン形成部とする2種以上の設計データ及びデータ率0 %の設計データのうちから2種以上の設計データを作成 する第一の設計プロセスと、前記チップパターン全体の データ率の平均値を算出する第二の設計プロセスと、前 三の設計プロセスとを備え、選択された設計データに基 づき前記周辺開口率調整パターンを露光することを特徴 とする請求項10に記載のフォトマスク製造方法。

### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、フォトリソグラフ ィ技術において使用されるパターン原版であるフォトマ スクに関するものである。

[0002]

【従来の技術】フォトマスクは、高解像力写真乾板を使 ったエマルジョンマスクとガラス基板上に遮光膜(金属 薄膜) のパターンを形成したハードマスクに大別すると とができる。かかるハードマスクは、エマルジョンマス クに比較して髙価であるものの、微細加工、機械的強度 の点で優れているため、現在では、半導体製造に使用さ れるフォトマスクの主流となっている。また、パターン 寸法が原寸に比べて5倍等に拡大されたレチクルとよば れるハードマスクを用いて縮小投影露光するフォトリソ グラフィ技術が、量産性、マスク作製の容易性等の観点 30 により半導体製造において主流となっている。このフォ トグラフィ技術に用いられるフォトマスク(レチクル) のパターン形成には、現在ではほとんどの場合、電子ビ ーム描画技術が用いられている。以下に、図4、図5を 参照して従来のレチクル及びその作製方法の一例につき 説明する。

【0003】まず、図4を参照して従来のレチクルにつ き説明する。図4は、従来例のレチクル4の平面図

(a) 及びD-D断面図(b) である。 図4 に示すよう に、レチクル4は基本的にはガラス基板51が遮光膜5 2によって被膜された構造を有し、チップパターン41 と、その周囲のレチクル額縁部42とからなる。チップ バターン41には、遮光膜52が所定の開口部を形成す ることにより、半導体チップのゲート電極等の形成のた めのマスクバターンが形成されている。一方、レチクル 額縁部42においては、ガラス基板51は遮光膜52に よってほぼ全面被われており、この遮光膜52の開口部 としてチップパターン41の外周に沿った外枠ライン4 3が形成されている。

【0004】レチクル4を用いて露光を行う場合には、

ルに、レジストが塗布された被エッチング基材(図示せず)を搭載し、X-Yテーブルの上方に設けられたレチクルステージにレチクル4を搭載する。必要なアライメントを行った後、光源からの光を集光レンズにより集光して外枠ライン43及びその内側のチップパターン41に入射させる。すると、チップパターン41の開口部及び外枠ライン43に入射した光がレチクル4を透過する。その透過した像はさらに集光レンズによって縮小されレジストに投影される。このようにしてレチクル4を用いた光露光が行われる。

【0005】次に、図5を参照してレチクル4の作製方 法につき説明する。図5は、図4におけるD-D断面位 置における工程フロー図である。図中破線で示される境 界線55は、チップパターン41とレチクル額縁部42 との境界線であって、境界線55の図上右側がレチクル 額縁部42であり、境界線55の図上左側がチップバタ ーン41である。また、チップパターン41は、チップ バターン周縁部41aと、チップバターン中央部41b とに分けて図示する。図中Cで示される範囲は、チップ バターン周縁部41aを含めた境界線55近傍の領域を 20 示す。かかる領域をチップバターン周辺領域Cとする。 【0006】図5に示すように、スパッタリング法など によりガラス基板51上に遮光膜52が形成されたブラ ンクを用意する。ガラス基板51には、ソーダライム、 低膨張ガラス、合成石英などが用いられる。 遮光膜52 は、金属薄膜によって構成される。ととでは、金属薄膜 として最も良く使用されるクロム膜を用いる。しかし、 モリブデンシリコン化合物(MoSi2)などからなる シリサイド膜を用いることもできる。

【0007】〔レジスト塗布工程(図5(a))〕次 に、遮光膜上にレジスト53を塗布する(図5

(a))。ここではポジ型レジストを用いる。

〔露光工程(図5(b))〕次いで、電子ビーム描画によってレジストパターンの露光を行う。電子ビーム描画によってレジスト53の所定箇所に電子ビームが照射される。レジスト53の電子ビームが照射された部分を照射部 a 1、 a 2、 a 3 とし、電子ビームが照射されなかった部分を非照射部 b 1、 b 2、 b 3、 b 4 とする(図5(b))。なお、電子ビーム描画技術に代えてイオンビーム描画技術を用いることもできる。

【0008】 〔現像工程(図5 (c))〕次に、露光されたレジスト53を現像液に浸漬して現像を行う。現像液に浸漬するととで、照射部a1、a2、a3が溶解し除去され、レジスト開口部c1、c2、c3が形成される。非照射部は残存し、レジストパターンd1、d2、d3、d4を形成する。

【0009】 [エッチング工程(図5(d))] その O2↑となる。この反応によって開口率が比較的高いチ後、ドライエッチングを行う。ここでは、エッチングガ ップパターン中央部41bにおいてO2が比較的多く発スとして、C12を75%、O2を25%とする混合ガ 生し、開口率が比較的低いチップパターン周辺領域Cにスを用いる。ドライエッチングによりレジスト開口部 c 50 おけて比較的少なくO2が発生する。O2はレジスト5

1、c2、c3によって露出していた遮光膜52の一部が除去される。このとき、レジスト開口部c1によって露出していた遮光膜52の部分は除去され外枠ライン43を形成する。また、レジスト開口部c2、c3によって露出していた遮光膜52の一部が除去されることにより、チップパターン41が形成される。

〔剥離工程(図5(e))〕最後に、レジスト53を剥離する。レジスト53を剥離することによりレジストバターンd1、d2、d3、d4によって被覆されていた遮光膜52が遮光膜パターンe1、e2、e3、e4として現れる。以上の工程により、レチクル4が完成する。

[0010]

【発明が解決しようとする課題】しかし、従来のレチクルでは、チップパターン周辺領域Cにおける開口率より、チップパターン中央部41bにおける開口率の方が高く(暗部率が低く)なるという問題がある。なぜなら、領域Cにおいては、チップパターン周縁部42aの他にレチクル額縁部42があり、レチクル額縁部42には開口部がほとんど無いのに対し、チップパターン中央部41bには、全面回路パターンが形成され、開口部が多いからである。例えば、ロジック回路のゲートパターンでは、暗部率が30%以下、すなわち、開口率が70%以上となり、チップパターン周辺領域Cとチップパターン中央部41bとの開口率の差が顕著になる。

【0011】このようなチップパターン周辺領域Cとチ ップバターン中央部41bとの開口率の差があると、局 所的なローディング効果によって開口率に従った部分的 な過剰エッチング又はエッチング不足という不均衡なエ 30 ッチングが生じる場合がある。かかる不均衡なエッチン グが被エッチング材の深さ方向ではなく面方向である場 合、露光工程において回路設計に応じたパターンを露光 しても、開口率に従って面方向のエッチングレートが部 分によって異なってしまい、回路設計に応じたマスクバ ターンが精度良く得られないという問題が起こる。すな わち開口率の違いによるエッチング時のパターン精度低 下という問題が起こる。かかるパターン位置精度低下が 生じたフォトマスクを使用しても、バターン位置精度低 下が生じたマスクバターンの露光像がレジスト上に投影 されるので、回路設計に応じたレジストバターンが精度 良く得られないという問題がある。

【0012】上述の従来例の場合、開口率の違いによるエッチング時のパターン精度低下は以下のようにして生じていた。すなわち、エッチングガスと被エッチング材であるクロム(Cr)との反応によりO2が発生する。その反応式は、2Cr2O3+12Cl→4CrCl+O2↑となる。この反応によって開口率が比較的高いチップパターン中央部41bにおいてO2が比較的多く発生し、開口率が比較的低いチップパターン周辺領域Cにおけて比較的小かくO2が発生する。O2はレジスト5

3をエッチングする性質を持つため、反応生成物たる〇 2がレジストパターンd1、d2、d3、d4をエッチ ングし、その幅を細くしてしまう。とのとき〇2発生量 の違いにより、チップパターン中央部41 b に位置する レジストパターン d 4 がチップパターン 周縁部 4 1 a に 位置するレジストパターンd3に比較して多くエッチン グされ、より細くされる。レジストパターンd1、d 2、 d3、 d4がエッチングされたことにより露出した 遮光膜52はエッチングにより除去されるため、エッチ ング開始当初のレジスト開口部の面積以上にエッチング 10 される量が、チップパターン周縁部41aよりチップパ ターン中央部41bで大きくなってしまう。その結果、 チップパターン中央部41 bに位置する遮光膜パターン e 4 の幅の設計値に対する減少量が、チップパターン周 縁部42aに位置する遮光膜パターンe3の幅の設計値 に対する減少量より大きくなってしまい、回路設計に応 じたマスクパターンが得られない。以上のようにして、 上述の従来例の場合、開口率の違いによるエッチング時 のパターン精度低下が生じていた。

【0013】本発明は以上の従来技術における問題に鑑 20 みてなされたものであって、チップバターン周辺領域とチップバターン中央部との開口率の不均衡を改善し、開口率の違いによるエッチング時のパターン精度低下がチップバターンに現れることのないフォトマスク及びフォトマスク製造方法を提供することを課題とする。

【課題を解決するための手段】前記課題を解決する本出願第1の発明は、フォトマスク基板と、前記フォトマスク基板上に成膜された遮光膜とを備え、前記遮光膜の所定部位が開口されて半導体集積回路の回路パターンに対 30 応するチップパターンが形成されてなるフォトマスクにおいて、前記チップパターンの周囲に、前記遮光膜の所定部位が開口されてなる周辺開口率調整パターンが周設されてなることを特徴とするフォトマスクである。

【0015】したがって本出願第1の発明のフォトマスクによれば、チップパターン周囲に、遮光膜の所定部位が開口されてなる周辺開口率調整パターンが周設されてなるので、かかる周辺開口率調整パターンの開口率を適度に調整するととにより、チップパターンの内外を含みその外周に沿ったチップパターン周辺領域(C)の開口率の均衡をとることができる。よって、局所的なローディング効果の悪影響がチップパターン内に現れない程度に、チップパターン周辺領域(C)とチップパターン中央部(41b)との開口率の均衡をとることにより、開口率の違いによるエッチング時のパターン精度低下がチップパターンに現れることなく、回路設計に応じたマスクパターンひいてはレジストパターンが精度良く得られるという利点がある。

【0016】また本出願第2の発明は、本出願第1の発 50 ンの幅を10mm以上とすることを特徴とする。

明のフォトマスクにおいて、前記周辺開口率調整バターンは前記チップバターンの周囲の非照射領域に周設されてなることを特徴とする。

【0017】したがって本出願第2の発明のフォトマスクによれば、本出願第1の発明の利点があるとともに、このフォトマスクを使用した露光工程において光源からの光が照射されない非照射領域に周辺開口率調整パターンを設けているので、周辺開口率調整パターンをせずに、チップパターンのみを露光することができる。そのため、周辺開口率調整パターン形成に反映されない(マスクパターンとして用いない)ので、このフォトマスクのチップパターンの精度向上のために最適な周辺開口率調整パターンの設計データを何ら支障無く作成することができるという利点がある。

【0018】また本出願第3の発明は、本出願第1の発明のフォトマスクにおいて、前記周辺開口率調整パターンは前記チップパターンの開口率とほぼ同一の開口率を有することを特徴とする。

【0019】したがって本出願第3の発明のフォトマスクによれば、周辺開口率調整パターンはチップパターンの開口率とほぼ同一の開口率を有するので、局所的なローディング効果の悪影響がチップパターン内に現れない程度に、チップパターンの内外を含みその外周に沿ったチップパターン周辺領域(C)とチップパターン中央部(41b)との開口率の均衡をとることができ、開口率の違いによるエッチング時のパターン精度低下がチップパターンに現れることなく、回路設計に応じたマスクパターンひいてはレジストパターンが精度良く得られるという利点がある。

【0020】また本出願第4の発明は、本出願第1の発明のフォトマスクにおいて、前記周辺開口率調整パターンの開口率は、前記チップパターン全体の開口率の平均値とほぼ同一にされてなることを特徴とする。

【0021】したがって本出願第4の発明のフォトマスクによれば、周辺開口率調整パターンの開口率は、チップパターン全体の開口率の平均値とほぼ同一にされてなるので、チップパターンのデータを用いて、このチップパターンの精度向上のために最適な周辺開口率調整パターンの設計データを簡便に作成することができる。それとともに、局所的なローディング効果の悪影響がチップパターン内に現れない程度に、チップパターンの内外を含みその外周に沿ったチップパターン周辺領域(C)とチップパターン中央部(41b)との開口率の均衡をとることができ、開口率の違いによるエッチング時のパターン精度低下がチップパターンに現れることなく、回路設計に応じたマスクパターンひいてはレジストパターンが精度良く得られるという利点がある。

【0022】また本出願第5の発明は、本出願第1の発明のフォトマスクにおいて、前記周辺開□率調整バターンの問さ10mm以上トオスとトも特徴トオス

【0023】本出願発明者の実験によれば、局所的なロ ーディング効果の悪影響がチップパターン内に現れない 程度にするには、周辺開口率調整パターンの幅を10m m以上とすることが必要である。これは従来のレチクル 4においてチップバターンの外縁から10mm程度の内 部まで局所的なローディング効果の悪影響を見ることが できたからである。したがって、10mm未満の幅の周 辺開口率調整パターンでは、チップパターンのパターン 精度低下を十分に防止できない。

【0024】前記課題を解決する本出願第6の発明は、 本出願第1の発明のフォトマスクにおいて、前記周辺開 口率調整パターン上における前記遮光膜はほぼ均一に分 散されてなることを特徴とする。

【0025】したがって本出願第6の発明のフォトマス クによれば、本出願第1の発明の利点があるとともに、 周辺開口率調整パターン上における遮光膜はほぼ均一に 分散されているので、周辺開口率調整パターン自体が開 口率の不均衡を呈することがなく、周辺開口率調整バタ ーンとしての役割を各部において均等に果たすことがで き、局所的なローディング効果によるパターン精度低下 20 が均等に防止されたマスクパターンが得られるという利 点がある。

【0026】また本出願第7の発明は、本出願第1の発 明のフォトマスクにおいて、前記周辺開口率調整バター ンを構成する遮光膜は縦横それぞれに等間隔に配設され てなることを特徴とする。

【0027】「縦横それぞれに等間隔に」とは、フォト マスク面上の任意の直交二軸において、いずれか一の軸 を縦軸とし他の軸を横軸として、縦軸方向に等間隔であ り、かつ横軸方向にも等間隔であることをいう。必ずし 30 も縦軸方向の間隔と横軸方向の間隔とが等しいことを要 しない。したがって本出願第7の発明のフォトマスクに よれば、本出願第1の発明の利点があるとともに、パタ ーン設計が簡便であり、周辺開口率調整パターン自体が 開口率の不均衡を呈するととが無く、周辺開口率調整バ ターンとしての役割を各部において均等に果たすことが でき、局所的なローディング効果によるバターン精度低 下が均等に防止されたマスクパターンが得られるという 利点がある。

【0028】また本出願第8の発明は、本出願第1の発 40 明のフォトマスクにおいて、前記周辺開口率調整パター ンが開口率100%のパターンとされてなることを特徴 とする。

【0029】したがって本出願第8の発明のフォトマス クによれば、本出願第1の発明の利点があるとともに、 周辺開口率調整パターン上に遮光膜が全くないので、遮 光膜を均一に分散させる必要もなければ、周辺開口率調 整パターン自体が開口率の不均衡を呈することもなく、 周辺開口率調整バターンとしての役割を各部において均 等に果たすことができ、局所的なローディング効果によ 50 毎に周辺開□率調整パターンの設計データを作成、保持

るパターン精度低下が均等に防止されたマスクパターン が得られるという利点がある。

【0030】チップパターンの開口率が70%以上であ る場合、すなわちチップパターンのデータ率が30%以 下である場合は、従来の構成ではチップバターン周辺領 域(C)とチップバターン中央部(41b)との開口率 の差が顕著になり、局所的なローディング効果によるパ ターン位置精度低下の問題が重大となる。そこで本出願 第9の発明は、本出願第1の発明から本出願第8の発明 のうちいずれか一の発明のフォトマスクにおいて、前記 チップパターンの開口率が70%以上であることを特徴 とする。

【0031】また本出願第10の発明は、フォトマスク 基板上に遮光膜を成膜する成膜工程と、前記遮光膜状上 にレジストを塗布するレジスト塗布工程と、前記レジス ト上に半導体集積回路の回路バターンに対応するチップ パターンを露光するとともに、前記チップパターンの周 囲に周辺開口率調整バターンを露光する露光工程と、露 光された前記レジストを現像し、レジストパターンを形 成する現像工程と、前記レジストパターンをマスクとし て前記遮光膜をドライエッチングするエッチング工程と を備えるフォトマスク製造方法である。

【0032】したがって本出願第10の発明のフォトマ スク製造方法によれば、チップパターンの周囲に周辺開 口率調整パターンを露光し、現像、エッチングするの で、かかる周辺開口率調整パターンの開口率を適度に調 整することにより、チップパターンの内外を含みその外 周に沿ったチップバターン周辺領域(C)の開口率を上 げて、チップパターン中央部 (4 1 b) との開口率の均 衡をとることができる。周辺領域(C)の開□率を上げ て、チップバターン中央部(41b)との開口率の均衡 がとれるので、局所的なローディング効果の悪影響がパ ターン精度低下としてチップパターン内に現れないると となく、回路設計に応じたマスクパターンが精度良く得 られるという利点がある。

【0033】また本出願第11の発明は、本出願第10 の発明のフォトマスク製造方法において、前記周辺開口 率調整パターンの設計データとして、データ率の異なる 2種以上の設計データを作成する第一の設計プロセス と、前記チップパターン全体のデータ率の平均値を算出 する第二の設計プロセスと、前記平均値に最も近いデー タ率の設計データを選択する第三の設計プロセスとを備 え、選択された設計データに基づき前記周辺開口率調整 パターンを露光することを特徴とする。

【0034】したがって本出願第11の発明のフォトマ スク製造方法によれば、本出願第10の発明の利点があ るとともに、チップパターンのデータが決定される前に 周辺開口率調整パターンの設計データが作成されてお り、フォトマスク設計が迅速化するとともに、データ率 し、チップパターン全体のデータ率の平均値に最も近い データ率の設計データを選択するので、周辺開口率調整 パターンの設計を効率化することができるという利点が ある。ここで、データ率は遮光膜パターンの全体に占め る割合であり、暗部率と一致し、開口率と相反する。

【0035】また本出願第12の発明は、本出願第10の発明のフォトマスク製造方法において、前記周辺開口率調整パターンの敷設領域を格子状に区分けし、区分けされた升目のうち前記格子の縦横それぞれに等間隔に配される特定の升目をパターン形成部とする2種以上の設計データ率0%の設計データのうちから2種以上の設計データを作成する第一の設計プロセスと、前記チップパターン全体のデータ率の平均値を算出する第二の設計プロセスと、前記平均値に最も近いデータ率の設計データを選択する第三の設計プロセスとを備え、選択された設計データに基づき前記周辺開口率調整パターンを露光することを特徴とする。

【0036】したがって本出願第12の発明のフォトマ スク製造方法によれば、、本出願第10の発明の利点が あるとともに、チップパターンのデータが決定される前 20 に周辺開口率調整パターンのデータが作成されており、 フォトマスク設計が迅速化するとともに、チップパター ン全体のデータ率の平均値に最も近いデータ率の設計デ ータを選択するので、データ率毎に周辺開口率調整パタ ーンを作成、保持しておけばよく、周辺開口率調整バタ ーンの設計を効率化することができるという利点があ る。また、設計データの内容を、周辺開口率調整バター ンの敷設領域を格子状に区分けし、区分けされた升目の うち前記格子の縦横それぞれに等間隔に配される特定の 升目をパターン形成部とするものとしたので、均一なデ 30 ータ率(開口率)の周辺開口率調整パターンが簡便に得 られ、さらに縦横それぞれの間隔を様々に設定し組み合 わせることにより、異なるデータ率(開口率)の周辺開 口率調整パターンが簡便に得られるという利点がある。 均一なデータ率(開口率)の周辺開口率調整パターンが 得られるので、エッチング工程において各部均等に周辺 開口率調整パターンの役割が果たされ、局所的なローデ ィング効果によるパターン精度低下が均等に防止される という利点がある。

[0037]

【発明の実施の形態】以下に本発明の実施の形態のフォトマスク及びフォトマスク製造方法につき図面を参照して説明する。

【0038】まず、図1を参照して本発明実施形態のレチクル1につき説明する。図1は、本発明実施形態のレチクル1の平面図(a)及びB-B断面図(b)である。図1に示すように本発明実施形態のレチクル1は従来のレチクル4と同様に、基本的にはガラス基板31が遮光膜32によって被膜された構造を有し、チップパターン11と、その周囲のレチクル額縁部12とからな

る。チップパターン11には、遮光膜32が所定の開口部を形成することにより、半導体チップのゲート電極等の形成のためのマスクパターンが形成されている。チップパターン11は、例えば80mm角の寸法を有する拡大マスクで、半導体ウエハ上に縮小露光される。一方、レチクル額縁部12においては、ガラス基板31は遮光膜32によってほぼ全面被われており、この遮光膜32の開口部としてチップパターン11の外周に沿った外枠ライン13が形成されている。

【0039】本発明実施形態のレチクル1は、以上の点について従来のレチクル4と異なるところはない。しかし、本発明実施形態のレチクル1は、チップパターン11の周囲に、遮光膜32の所定部位が開口されてなる周辺開口率調整パターン14が周設されている点で従来のレチクル4とは異なる。図1(a)に示すように周辺開口率調整パターン14は外枠ライン13の外側において、チップパターン11を包囲するように敷設されており、その敷設領域は枠状に構成されている。また、周辺開口率調整パターン14の幅は、10mmよりやや大きい程度にされている。かかる幅を10mmより小さくするとドライエッチング時の局所的なローディング効果による悪影響を防止するのに不十分だからである。なお、チップパターン11の外縁から開口率調整パターン14の内縁までの距離は1~2mm程度とられる。

【0040】また、周辺開口率調整バターン14の設計データは以下のように設定される。まず、周辺開口率調整バターン14の設計データとして、データ率(暗部率)の異なる2種以上の設計データを作成する。本実施形態においては、図2(a)~(g)すようなデータ率の異なる7種の設計データ21~27を作成した。図2は、図1(a)におけるA部拡大図である。図2(a)に示される設計データ21は、パターン形成部(暗部)が全くなく、全領域を開口部(明部)をする設計データである。したがって、データ率(暗部率)は0%、開口率にして100%の設計データとなる。

【0041】図2(b)~(g)に示される設計データ

22~27の作成にあたっては、周辺開口率調整パターン14の敷設領域を格子状に区分けし、複数の升目を含む長方形の枠によって1ブロックを画定する。1ブロッ40 ク内の同一位置の升目(本実施形態においては左上の升目)をパターン形成部(暗部)をして定める。図2(b)に示される設計データ22にあっては、1ブロックを縦5升、横4升で合計20升を含む長方形枠22aによって画定し、かかるブロック内の左上の升目をパターン形成部(暗部)とする設計データである。したがって、データ率(暗部率)5%、開口率にして95%の設計データとなる。図2(c)に示される設計データ23にあっては、1ブロックを縦5升、横2升で合計10升を含む長方形枠23aによって画定し、かかるブロック内の左上の升目をパターン形成部(暗部)とする設計デ

ータである。したがって、データ率(暗部率)5%、開 口率にして95%の設計データとなる。図2(d)に示 される設計データ24にあっては、1ブロックを縦3 升、横3升で合計9升を含む長方形枠24aによって画 定し、かかるブロック内の左上の升目をパターン形成部 (暗部)とする設計データである。したがって、データ 率(暗部率)11%、開口率にして89%の設計データ となる。図2(e)に示される設計データ25にあって は、1ブロックを縦4升、横2升で合計8升を含む長方 形枠25aによって画定し、かかるブロック内の左上の 10 升目をパターン形成部 (暗部) とする設計データであ る。したがって、データ率(暗部率)12.5%、開口 率にして87.5%の設計データとなる。図2(f)に 示される設計データ26にあっては、1ブロックを縦3 升、横2升で合計6升を含む長方形枠26aによって画 定し、かかるブロック内の左上の升目をパターン形成部 (暗部)とする設計データである。したがって、データ 率(暗部率) 16.6%、開口率にして83.4%の設 計データとなる。図2(g)に示される設計データ2 7 にあっては、1ブロックを縦2升、横2升で合計4升を 20 含む長方形枠27aによって画定し、かかるブロック内 の左上の升目をバターン形成部 (暗部) とする設計デー タである。したがって、データ率(暗部率)25%、開 口率にして75%の設計データとなる。

【0042】次に、チップバターン11全体のデータ率 の平均値を算出する。ととで、かかる平均値が15%で あったとする。次に、チップパターン11全体のデータ 率の平均値に最も近いデータ率の設計データ、すなわち データ率16.6%の設計データ26を選択する。以上 は設定される。但し、必要に応じて設計データ21~2 7に対し、さらにデータ率(暗部率)の異なる設計デー タを付け加えて作成しておいても良い。

【0043】レチクル1を用いて露光を行う場合には、 まず、露光装置(図示せず)に備えられたX-Yテーブ ルに、レジストが塗布された被エッチング基材(図示せ ず)を搭載し、X-Yテーブルの上方に設けられたレチ クルステージにレチクル1を搭載する。必要なアライメ ントを行った後、光源からの光を集光レンズにより集光 して外枠ライン13及びその内側のチップパターン11 に入射させる。すると、チップパターン11の開口部及 び外枠ライン13に入射した光がレチクル1を透過す る。その透過した像はさらに集光レンズによって縮小さ れレジストに投影される。このようにしてレチクル1を 用いた光露光が行われる。このとき、周辺開口率調整パ ターン14は光源からの光が照射されないので、周辺開 □率調整パターン14は被エッチング基材上に塗布され たレジスト上に投影されず、被エッチング基材のパター ン形成には反映されない。

チクル1の作製方法 (フォトマスク製造方法) につき説 明する。図3は、図1におけるB-B断面位置における 工程フロー図である。図中破線で示される境界線25 は、チップパターン11とレチクル額縁部12との境界 線であって、境界線25の図上右側がレチクル額縁部1 2であり、境界線25の図上左側がチップパターン11 である。また、チップパターン11は、チップパターン 周縁部11aと、チップパターン中央部11bとに分け て図示する。図中Cで示される範囲は、チップパターン 周縁部11 aを含めた境界線25近傍の領域を示す。か かる領域をチップパターン周辺領域Cとする。

【0045】図3に示すように、スパッタリング法など によりガラス基板31上に遮光膜32が形成されたブラ ンクを用意する。ガラス基板31には、ソーダライム、 低膨張ガラス、合成石英などが用いられる。 遮光膜32 は、金属薄膜によって構成される。とこでは、金属薄膜 として最も良く使用されるクロム膜を用いる。しかし、 モリブデンシリコン化合物(MoSi2)などからなる シリサイド膜を用いることもできる。

【0046】 [レジスト塗布工程(図3(a))]次. に、遮光膜上にレジスト33を塗布する(図3 (a))。ここではポジ型レジストを用いる。

〔露光工程(図3(b))〕次いで、電子ビーム描画に よってレジストパターンの露光を行う。電子ビーム描画 によってレジスト33の所定箇所に電子ビームが照射さ れる。本実施形態においては、周辺開口率調整パターン 14も露光する。選択された設計データに基づき周辺開 口率調整パターン14を露光する。例えば、上記例示に おいて選択されたデータ率16.6%の設計データ26 のようにして周辺開口率調整パターン14の設計データ 30 に基づき周辺開口率調整パターン14を露光する。ポジ 型レジストを用いているので、設計データのバターン形 成部(暗部)以外の開口部(明部)に電子ビームを照射 する。レジスト33の電子ビームが照射された部分を照 射部al、a2、a3、a4とし、電子ビームが照射さ れなかった部分を非照射部 b1、b2、b3、b4とす る(図3(b))。なお、電子ビーム描画技術に代えて イオンビーム描画技術を用いることもできる。

> 【0047】〔現像工程(図3(c))〕次に、露光さ れたレジスト33を現像液に浸漬して現像を行う。現像 液に浸漬することで、照射部al、a2、a3、a4が 溶解し除去され、レジスト開口部 c 1 、 c 2 、 c 3 、 c 4が形成される。非照射部は残存し、レジストパターン d 1、d 2、d 3、d 4を形成する。

【0048】 〔エッチング工程(図3(d))〕 その 後、ドライエッチングを行う。ここでは、エッチングガ スとして、C12を75%、O2を25%とする混合ガ スを用いる。ドライエッチングによりレジスト開口部c 1、c2、c3、c4によって露出していた遮光膜52 の一部が除去される。

【0044】次に、図3を参照して本発明実施形態のレ 50 【0049】本工程においてはエッチングガスと被エッ

14

チング材であるクロム (Cr) との反応により〇2が発 生する。その反応式は、2 C r 2 O 3 + 1 2 C 1 → 4 C r C 1 + O 2 ↑ である。一方、レチクル 1 が周辺開口率 調整パターン14を採用していることにより、本工程に おいて、チップパターン周辺領域Cにおけるレジスト3 3の開口率と、チップパターン中央部111bにおけるレ ジスト33の開口率とはほぼ等しくなっている。レジス ト33の開口率が等しいということは、被エッチング材 であるクロム(Cr)の露出面積の占める割合が等しい ということを意味する。したがって、被エッチング材で 10 あるクロム(Cr)の露出面積の占める割合がほぼ等し いチップパターン周辺領域Cとチップパターン中央部1 1 b において〇2の発生量はほぼ等しくなる。〇2はレ ジスト53をエッチングする性質を持つため、反応生成 物たる02がレジストパターンd2、d3、d4、d5 をエッチングし、その幅を細くしてしまう。また、レジ ストパターンd2、d3、d4、d5がエッチングされ たことにより露出した遮光膜32はエッチングにより除 去される。このとき〇2による面方向のエッチングの誤 差は、チップパターン11の全領域において等しくな る。すなわち、エッチング開始当初のレジスト開口部の 面積以上にエッチングされる量がチップバターン周縁部 11aとチップパターン中央部11bとで等しくなる。 その結果、エッチング開始当初のレジストバターン d 4 の幅に対するチップパターン中央部11bに位置する遮 光膜パターン e 4の幅の減少量と、エッチング開始当初 のレジストパターン d 3 の幅に対するチップパターン周 縁部11aに位置する遮光膜パターンe3の幅の減少量 とが等しくなる。したがって、当初より太めのレジスト バターンを形成することにより回路設計に応じたマスク パターンが得られる。なお、周辺開口率調整パターン1 4に関しては、エッチング開始当初のレジストパターン d5の幅に対する遮光膜バターンe5の幅の減少量は、 上記減少量ほど大きくならない。しかし、このことは、 周辺開口率調整バターン14に対してパターン精度は要 求されないため、問題とはならない。

【0050】本工程により、レジスト開口部 c 1 によって露出していた遮光膜 3 2 の部分は除去され外枠ライン 1 3 を形成する。また、レジスト開口部 c 2、 c 3 によって露出していた遮光膜 3 2 の一部が除去されることに 40 より、チップバターン 1 1 が形成され、レジスト開口部 c 4 によって露出していた遮光膜 3 2 の一部が除去されることにより、周辺開口率調整バターン 1 4 が形成される。

〔剥離工程(図3(e))〕最後に、レジスト33を剥離する。レジスト33を剥離することによりレジストパターンd2、d3、d4、d5によって被覆されていた 遮光膜32が遮光膜パターンe2、e3、e4、e5として現れる。遮光膜パターンe5は周辺開口率調整パターン14を構成する。以上の工程により、レチクル1が 50

完成する。

【0051】以上のような工程により作成される本発明実施形態のレチクル1によれば、チップパターン周辺領域Cとチップパターン中央部11bとの開口率の均衡がとられ、開口率の違いによるエッチング時のパターン精度低下がチップパターン11に現れることなく、回路設計に応じたマスクパターンひいてはレジストパターンが精度良く得られるという効果がある。

[0052]

【発明の効果】上述のように本発明は、チップバターンの周囲に、遮光膜の所定部位が開口されてなる周辺開口 率調整パターンを周設したことにより、いわゆる局所的なローディング効果を原因とした開口率の違いによるエッチング時のパターン精度低下がチップパターンに現れることなく、回路設計に応じたマスクパターンひいてはレジストパターンが精度良く得られるという効果がある。また、上述のように、かかるパターン精度低下を有効に防止するために有効な周辺開口率調整パターンの設計手法を開発した。

0 【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明実施形態のレチクル1の平面図(a) 及びB-B断面図(b)である。

【図2】 図1(a)におけるA部拡大図である。

【図3】 図1におけるB-B断面位置における工程フロー図である。図中破線で示される境界線25は、チップパターン11とレチクル額縁部12との境界線であって、境界線25の図上右側がレチクル額縁部12であり、境界線25の図上左側がチップパターン11である。また、チップパターン11は、チップパターン周縁部11aと、チップパターン中央部11bとに分けて図示する。図中Cで示される範囲は、チップパターン周縁部11aを含めた境界線25近傍の領域を示す。かかる領域をチップパターン周辺領域Cとする。

【図4】 従来例のレチクル4の平面図(a)及びD-D断面図(b)である。図中破線で示される境界線55は、チップパターン41とレチクル額縁部42との境界線であって、境界線55の図上右側がレチクル額縁部42であり、境界線55の図上左側がチップパターン41である。また、チップパターン41は、チップパターン周縁部41aと、チップパターン中央部41bとに分けて図示する。図中Cで示される範囲は、チップパターン周縁部41aを含めた境界線55近傍の領域を示す。かかる領域をチップパターン周辺領域Cとする。

【図5】 図4におけるD-D断面位置における工程フロー図である。

【符号の説明】

1 レチクル

11 チップパターン

12 レチクル額縁部


) 13 外枠ライン


14 周辺開口率調整バターン 3 1 ガラス基板

\*32 遮光膜 33 レジスト


【図1】

15





【図2】











【図3】



【図4】



**(**b**)** 



【図5】

